


### Einfluß der Farbe auf die Dehnbarkeit der MSV Co-Focus 1,23mm

### Influence of colour on the strain of the MSV Co-Focus 1,23mm

The average of 5 specimen at a load of 30 Kg

Dez 06



in % 7,037 6,47 6,36 6,25 6,1 6,02 5,93 5,65 5,634  
gold gelb hellblau rot weiß orange dunkelblau silber natural  
**gold yellow sky blue red white orange dark blue silver natural**

Fünf im Durchmesser verschiedenen Saiten von jeweils ein und derselben Farbe wurden mit fünf verschiedenen Lasten gedehnt und zwar mit 10,20,30,40 u. 50Kg. Ich habe den Durchschnitt der Dehnung in v.H. der fünf verschiedenen Versuche, genommen, die mit einer Last von 30 Kg gedehnt wurden, das ist noch am nächsten der Wirklichkeit. Die Dehnung in % sehen Sie hier oben. Der größte Unterschied beträgt 1,407 % zwischen der Farbe gold und natur, das ist noch am nächsten der Wirklichkeit.

Five strings of the same color, but with different diameters have been stretched with five different loads, 10,20,30, 40 and 50 Kg. I took the average in percentage of the five tests of the 30 Kg load. I think that is closest to the reality. The biggest difference is 1,407% between gold and natural.

You can say that this is actually within the usual tolerance in measuring. Such a test from other manufacturers is not known.

Man kann auch sagen, dass es sich um eine übliche Toleranz handelt. Eine solche Versuchsreihe von anderen Saitenherstellern mit verschiedenen Farben sind uns nicht bekannt. Daher ist ein Vergleich nicht möglich.  
**Mauve-Sport-Versand mas@tennistotal.de www.tennistotal.de Tel 02643-903391**